

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

DERWENT-ACC-NO: 1993-323996

DERWENT-WEEK: 199341

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Magntron plasma etching and
apparatus - comprises
permanent magnet mounting wafer on electrode, setting
distance and supplying AC power

PATENT-ASSIGNEE: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD[KOKZ] , OKI
ELECTRIC IND CO
LTD[OKID]

PRIORITY-DATA: 1992JP-0073407 (February 24, 1992)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PAGES	PUB-DATE	MAIN-IPC
JP 05234954 A		September 10, 1993	N/A
007	H01L 021/302		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
JP 05234954A		N/A	
1992JP-0073407		February 24, 1992	

INT-CL (IPC): C23F004/00, H01L021/302

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05234954A

BASIC-ABSTRACT:

Process comprises mounting a wafer on an electrode and placing it at a distance of 10-150 mm from the facing electrode, setting a permanent magnet at a distance of 100-500 mm from the wafer mounted surface, and supplying an AC power of the same frequency independently from each other by controlling the phase difference between the two electrodes.

USE - Allows etching at a uniform rate within the wafer.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/6

TITLE-TERMS: PLASMA ETCH APPARATUS COMPRISE MOUNT WAFER
ELECTRODE SET PERMANENT
MAGNET DISTANCE SUPPLY AC POWER

DERWENT-CLASS: L03 M14 U11 V05 X14

CPI-CODES: L04-C07D; L04-D04; M14-A02;

EPI-CODES: U11-C07A1; U11-C09C; V05-F04C1A; V05-F05C3A;
V05-F05E3; V05-F05E5;
V05-F08E1; X14-F02;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1993-143951

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1993-249909

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-234954

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/302	C	7353-4M		
C 2 3 F 4/00	G	8414-4K		
	D	8414-4K		
H 0 1 L 21/302	H	7353-4M		

審査請求 未請求 請求項の数10(全 7 頁)

(21)出願番号	特願平4-73407	(71)出願人	000001122 国際電気株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番13号
(22)出願日	平成4年(1992)2月24日	(71)出願人	000000295 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
		(72)発明者	石田 丈繁 東京都港区虎ノ門2丁目3番13号 国際電気株式会社内
		(72)発明者	小松 英雄 東京都港区虎ノ門2丁目3番13号 国際電気株式会社内
		(74)代理人	弁理士 石戸 元


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マグネトロンプラズマエッチング方法及び装置

(57) 【要約】

【目的】 ウェーハ面内のエッチング速度均一性を著しく向上する。

【構成】 ウェーハ載置電極 2 のウェーハ載置面から対向電極 3 までの間隔 9 を 10 mm 以上 150 mm 以下の任意の距離に設定し、かつウェーハ載置面から上方に 100 mm 以上 500 mm 以下の任意の位置に設定し永久磁石 6 の位置 8 を設定し、両電極 2、3 にそれぞれ位相差を調整して同一周波数の交流電力を独立に供給する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェーハ(7)を載置したウェーハ載置電極(2)とこれに対向する対向電極(3)にそれぞれ同一周波数の交流電力を供給し、同時に相対峙してN極とS極とを有する永久磁石(6)で形成される磁界を両電極(2, 3)間に供給すると共にエッチングガスを供給して放電せしめ、ウェーハ(7)をプラズマエッチングするマグネトロンプラズマエッチング方法において、ウェーハ載置電極(2)のウェーハ載置面から対向電極(3)までの間隔(9)を10mm以上150mm以下の任意の距離に設定し、かつウェーハ載置面から上方に100mm以上500mm以下の任意の位置に永久磁石(6)の位置(8)を設定し、両電極(2, 3)にそれぞれ位相差を調整して同一周波数の交流電力を独立に供給することを特徴とするマグネトロンプラズマエッチング方法。

【請求項2】 対向電極(3)表面の全部若しくは一部をカーボン、グラファイト及び含炭素原子ポリマーのいずれか1種で構成し、エッチングガスとして酸素原子を含む単独ガスもしくは該ガスと2種類以上の他のガスとの混合体を供給して放電せしめ、酸化ケイ素、シリコンおよびシリコン変性フォトレジストの3種のうちいずれか1種をエッチングマスク層に用いて有機膜をドライエッチング加工する請求項1のマグネトロンプラズマエッチング方法。

【請求項3】 フォトレジスト層加工により半導体素子を製造することを特徴とする請求項1のプラズマエッチング方法。

【請求項4】 ウェーハ(7)を載置したウェーハ載置電極(2)とこれに対向する対向電極(3)にそれぞれ同一周波数の交流電力を供給し、同時に相対峙してN極とS極とを有する永久磁石(6)で形成される磁界を両電極(2, 3)間に供給すると共にエッチングガスを供給して放電せしめ、ウェーハ(7)をプラズマエッチングするマグネトロンプラズマエッチング装置において、ウェーハ載置電極(2)のウェーハ載置面から対向電極(3)までの間隔(9)を10mm以上150mm以下の任意の距離に設定する間隔設定手段(13)と、ウェーハ載置面から上方に100mm以上500mm以下の任意の位置に永久磁石(6)の位置(8)を設定する磁石位置設定手段(11)と、両電極(2, 3)にそれぞれ同一周波数の交流電力を独立に供給する交流電源(4, 5)と、該両交流電力の位相差を調整する位相調整手段(10)とを具備してなるマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項5】 対向電極(3)表面の全部もしくは一部をカーボン、グラファイトおよび含炭素原子ポリマーのいずれか一種で構成したことを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項6】 磁石(6)をウェーハ(7)に対し静止

した状態で使用し、被エッチング膜のウェーハ面内のエッチング速度のばらつきが±4%以下になるようにしたことを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項7】 磁石(6)をウェーハ(7)に対し静止した状態で使用し、被エッチング有機膜のエッチング速度が400nm/分以上であることを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項8】 磁石(6)をウェーハ(7)に対し静止した状態で使用し、被エッチング有機膜のエッチング速度の選択比が対マスク層:30以上かつ、対酸化膜:60以上であるか、もしくはそのいずれかを満たすことを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項9】 ウェーハ(7)の表面と平行な面内で磁石(6)を回転させる機構(12)を具備することを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【請求項10】 交流電力の周波数が13.56MHzで、かつウェーハ載置電極(2)に供給する電力の位相が対向電極(3)に対して120°以上260°以下の範囲で遅れた位相であることを特徴とする請求項3のマグネトロンプラズマエッチング装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は半導体素子製造工程の一つであるウェーハドライエッチングにおける配線加工エッチング、特にフォトレジスト膜のマグネトロンプラズマエッチング方法および装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来の半導体素子の配線加工におけるドライエッチング工程では主に平行平板電極方式によるリアクティブイオンエッチング装置が用いられており、特に微細寸法の配線パターンの加工に適したエッチング装置のひとつとして電極近傍に配置した磁石の磁界を利用するマグネトロンプラズマエッチング装置が使用されている。

【0003】図4は従来方法及び装置の1例の構成説明図、図5は従来におけるエッチング速度のウェーハ面内分布を示す説明図である。この従来装置は、ウェーハ7を載置したウェーハ載置電極2とこれに対向する対向電極3にそれぞれ交流電源4, 5により交流電力を供給し、同時に相対峙してN極とS極とを有する永久磁石6で形成される磁界を両電極2, 3間に供給すると共にエッチングガスを供給して放電せしめ、ウェーハ7をプラズマエッチングするものである。

【0004】従来、永久磁石6は被処理ウェーハ7表面に出来るだけ平行な磁界を発生させるためウェーハ載置電極2の表面と同じかもしくはそれより下位置に配置される。また両電極2, 3のプラズマ放電領域の間隔9は

3

両電極2、3間を電子無衝突で往復できる程度の距離とし、通常使用する1Pa付近のガス圧力においては10mm前後である。一方両電極2、3に印加する電力はウェーハ載置電極2より対向電極3に多く供給する。これは両電極2、3に対称なマグネトロンプラズマを形成させる目的で、磁石位置に違い対向電極3の電力を大きくするものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従来装置にあってはエッチングした場合、ウェーハ面内で均一なエッチング速度を得ることが困難である。すなわち磁石6をウェーハ表面と平行な面内で回転させずに固定磁界を供給した場合はエッチング速度のウェーハ面内分布は図5の如くX方向およびY方向ともばらつきが著しく均一性はウェーハ全体で±35%以上にも達し、半導体デバイスの製造プロセスに適用することが困難になる。X方向の均一性は両電極2、3に印加する電力を適切に選ぶなどプロセス条件の選択により、ある範囲内で均一性を改善することは可能であるが、その場合でもY方向とのエッチング速度の差を半導体デバイスのプロセスに適用可能なレベルまで小さくすることは困難である。尚、磁石6の大きさを電極径より十分大きくすることで均一性の改善は可能と予想されるが、その場合、装置がきわめて大型化し半導体素子製造プロセスに適さない装置となる。また別の問題点としてウェーハへの対向電極材料によるスパッタリング汚染があげられる。上下の両電極に高周波電力を印加する方式では対向電極の表面材料にエッチングプラズマに不活性な金属あるいは石英が使用されるが、対向電極のスパッタリング作用によるウェーハ表面の汚染が発生する。このためレジストエッチング形状が精度よく加工できない、また汚染をさけるため印加電力を下げると極めてエッチング速度が低下し半導体素子製造上、実用に支障をきたす問題があった。

【0006】本発明の目的は、エッチングが高速度、かつ高選択比で行われ、しかもウェーハ面内のエッチング速度のばらつきが小さく、かつ高精度の加工が可能なマグネトロンプラズマエッチング方法および装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明方法は上記の課題を解決し上記の目的を達成するため、図1に示すようにウェーハ7を載置したウェーハ載置電極2とこれに対向する対向電極3にそれぞれ同一周波数の交流電力を供給し、同時に相対峙してN極とS極とを有する永久磁石6で形成される磁界を両電極2、3間に供給すると共にエッチングガスを供給して放電せしめ、ウェーハ7をプラズマエッチングするマグネトロンプラズマエッチング方法において、ウェーハ載置電極2のウェーハ載置面から対向電極3までの間隔9を10mm以上150mm以下

4

の任意の距離に設定し、かつウェーハ載置面から上方に100mm以上500mm以下の任意の位置に永久磁石6の位置8を設定し、両電極2、3にそれぞれ位相差を調整して同一周波数の交流電力を独立に供給することを特徴とする

【0008】本発明装置は同じ課題を解決し同じ目的を達成するため、図1に示すようにウェーハ7を載置したウェーハ載置電極2とこれに対向する対向電極3にそれぞれ同一周波数の交流電力を供給し、同時に相対峙してN極とS極とを有する永久磁石6で形成される磁界を両電極2、3間に供給すると共にエッチングガスを供給して放電せしめ、ウェーハ7をプラズマエッチングするマグネトロンプラズマエッチング装置において、ウェーハ載置電極2のウェーハ載置面から対向電極3までの間隔9を10mm以上150mm以下の任意の距離に設定する間隔設定手段13と、ウェーハ載置面から上方に100mm以上500mm以下の任意の位置に永久磁石6の位置8を設定する磁石位置設定手段11と、両電極2、3にそれぞれ同一周波数の交流電力を独立に供給する交流電源4、5と、該両交流電力の位相差を調整する位相調整手段10とを具備してなる。

【0009】

【作 用】本発明では相対峙してN極とS極とを有する永久磁石6を、ウェーハ7載置電極2の載置面から上方に配置してあり、かつウェーハ載置面から100mm以上500mm以下の任意の位置に磁石位置設定手段11により設定することにより従来磁石近傍の電極上に形成されていた不均一なプラズマ分布の影響をウェーハ7が直接被ることが解消されエッチング速度の均一性の向上が容易になる。

【0010】ウェーハ載置電極2と対向電極3のプラズマ放電領域の間隔9を10mm以上150mm以下の任意の距離に間隔設定手段13により設定することによりあらかじめエッチングに最適な磁力線分布を得る条件で磁石位置8を定めた時、その磁界分布をくずさずに独立して電極間隔9のみを変化させることが可能である。

【0011】又、両電極2、3にそれぞれ交流電源4、5により同一周波数の交流電力を供給し、かつ両交流電力の位相差を位相調整手段10により種々に変化させると、ウェーハ面内のエッチング速度均一性が変化し位相差を調整することで均一性を著しく向上することができる。

【0012】

【実施例】図1は本発明方法及び装置の1実施例の構成説明図、図2は本実施例におけるエッチング速度のウェーハ面内分布を示す説明図、図3は本実施例における両電極に印加する電力の位相差とエッチング速度の均一性を示す図である。図1において1は真空チャンバ、2はこの真空チャンバ1内に設けられウェーハ7を載置したウェーハ載置電極、3はこれに対向する対向電極、4、

5

5は両電極2、3にそれぞれ同一周波数の交流電力を供給する交流電源である。

【0013】本発明の第1の特徴は相対峙してN極とS極とを有する永久磁石6を、ウェーハ載置電極2のウェーハ載置面から上方に配置してあり、かつウェーハ載置面から100mm以上500mm以下の範囲で手動もしくはプログラム制御による設定手段11により任意の位置に自動的に設定可能にしてあることである。さらに磁石6はウェーハ載置面と平行な面内を任意の速度でウェーハ外周円の中心を軸として回転できる機構12を有する。

【0014】この場合、両電極2、3間に形成される磁力線分布は平行、傾斜状もしくは曲線状となるが、エッチング特性に適する分布形状を磁石6の特性、位置および電極間隔9の調整によって適切に選ぶことが可能である。このように磁石位置をウェーハ載置電極2の上方とすることで従来磁石近傍の電極上に形成されていた不均一なプラズマ分布の影響をウェーハ7が直接被ることが解消されエッチング速度の均一性の向上が容易になる。

【0015】第2の特徴はウェーハ載置電極2と対向電極3のプラズマ放電領域の間隔9を少なくとも10mm以上150mm以下の範囲で手動もしくはプログラム制御による設定手段13により任意に設定可能であり、かつ他の機構とは完全に独立して制御可能なことである。この機構により本発明による装置ではあらかじめエッチングに最適な磁力線分布を得る条件で磁石位置8を定めた時、その磁界分布をくずさずに独立して電極間隔9のみを変化させることが可能である。

【0016】本発明で対象とするフォトレジストのドライエッチング加工においては、酸素原子を含有するガスによるラジカルエッチングとプラズマイオンによる異方性エッチングが進行する。ラジカルエッチングではエッチング速度がガス供給量によるので電極間隔により影響を受ける。またイオンアシストによる異方性エッチング速度はマグネトロンプラズマ条件で定まる加速バイアス電圧によって定まる。したがってウェーハ載置電極2と対向電極3の間隔9と磁石位置8は上記の2種類のエッチングのバランスをとって高速度かつ高精度のエッチング特性を得るために独立に設定できることが必要であり、本発明によるエッチング装置ではこれが可能である。

【0017】これに対し図4に示す従来装置ではウェーハ載置電極2を上下可動構造とすれば電極間隔9の可変が可能になるので、電極間隔の調整は実施できる。しかし電極間隔9を変えると磁石位置8も同時に変化し両者は独立に調整できない。したがって例えば異方性にすぐれたエッチング特性を得るために電極間隔に調整してもエッチング速度均一性がよくなる磁界分布が得られる磁石位置8が得られない場合が生じる。とくにウェーハ載置電極側に磁石を設置した場合は磁石近傍の磁束分布変

6

化のウェーハに与える影響が大きくエッチング特性を満足する電極間隔9と磁石位置8を両立させることは極めて困難である。また別の方法としてウェーハ載置電極2と磁石を同時に上下駆動して電極間隔9を可変とする場合はウェーハと磁石の相対位置は保持されるが、重量物である永久磁石を精度よくウェーハ載置電極と同時に移動させる必要があり、駆動機構が極めて大型、かつ高価となり半導体製造装置として実用的でない。

【0018】第3の特徴は同一周波数の交流電力をウェーハ載置電極2と対向電極3とにフェーズシフト10を用いて位相を変えて供給できることである。ウェーハ載置電極2と対向電極3に印加する電力の位相差を種々に変化させると、ウェーハ面内のエッチング速度均一性が変化し位相差を調整することで均一性を著しく向上できる。また両電極2、3への印加電力はとくに磁石近傍に位置する対向電極3よりもウェーハ載置電極2に大きい電力を供給するとエッチング均一性が向上するので望ましい。

【0019】第4の特徴は対向電極3の表面の全部もしくは一部がカーボン、グラファイトおよび含炭素原子ポリマーのいずれか一種で構成されていることである。従来装置では前述のように対向電極3におけるスパッタリング作用による上電極材料物質の付着によるウェーハ汚染が発生し残渣等による妨害でレジストのエッチング加工精度をそこねる問題があった。本発明による対向電極3の構成をとると、この問題が解消できるものである。つまり対向電極3が上記の材料で被覆されている場合は、エッチングに用いる酸素原子含有ガスプラズマによってスパッタリングで発生する炭素系物質あるいは電極表面自体が酸化反応により気化、除去される。またウェーハに到達、付着した場合でもプラズマとの反応性が高く同様に酸化、除去される。したがってウェーハの汚染によるエッチング特性の悪化が防止される。

【0020】またこの電極構成による別の利点としてフォトレジストのラジカルエッチング作用の制御があげられる。対向電極材料とエッチングガスプラズマとの反応量を変えることでフォトレジストと同プラズマとのエッチング反応速度を制御することができる。フォトレジストを精度よくエッチング加工するにはイオンアシストによる異方性加工速度とラジカル反応によるエッチング速度を必要な比率に均衡させる必要があるが、このために、対向電極材料によるエッチング反応制御がきわめて容易かつ有効な手段である。

【0021】又、本発明の装置によるエッチング方法としてとくに半導体素子内配線用フォトレジスト膜のエッチングを対象とする場合、以下の構造および方法がとくに望ましい。まず本発明の対象となるフォトレジスト膜は、そのマスクとして、酸化ケイ素、シリコンおよびシリコン変性レジストのうちから任意に選んで、エッチング処理が可能である。また電極の構成としては、磁石位

置8は100mm以上500mm以下の値がエッチング速度の均一性が優れており、電極間隔9については、10mm以上150mm以下の範囲が高速かつ高精度のフォトリソエッチングに最適である。

【0022】つぎに、具体例について詳述する。図1に示した本発明装置を用い、中空円筒状で周方向に相對峙してN極とS極を有し、その円筒状中心部での磁束密度が約150ガウスの永久磁石6を図1に示す如く磁石6をウェーハ載置電極2から200mmの位置に設定した。ただしこの場合放電中は磁石6に周方向の回転などを与えない静止した状態での固定磁界を供給した。電極間隔9は50mmに設定した。

【0023】ついで6インチ径のあらかじめ膜上に酸化ケイ素膜層のマスクを形成したフォトリソ膜付きシリコンウェーハ7をウェーハ載置電極2上に載置し、真空チャンバ1内を排気ポンプにより 1×10^{-5} Paまで減圧した。さらに真空チャンバ1へ O_2 ガス50ccを導入し、排気孔に設けた可変開度バルブによって圧力を1Paに保った。対向電極3は、高周波電力を供給する金属電極の表面に厚さ5mmのカーボン板14を取りつ

けて電極板とした。
【0024】次に交流電源4、5により13.56MHzの高周波電力をウェーハ載置電極2に300W、一方対向電極3に200Wで、あらかじめフェーズシフト10で所定の位相差条件を与えて印加し、マグネトロンプラズマを発生させエッチングを開始した。エッチング開始後、プラズマ分光スペクトルの終点検出を用いて所定の時間のエッチング処理を終了した。

【0025】その結果、試料膜のエッチング速度は平均400nm/分が得られ、そのウェーハ面内均一性は図2に示すように $\pm 4.0\%$ であった。エッチング速度の選択比は対酸化膜：60であった。尚、この均一性を得るため位相差の調整をおこなったが、本実施例では図3に示すようにウェーハ載置電極2を対向電極3に対し 180° 遅れた位相とすることで：同位相時の約4分の1にあたる $\pm 4.0\%$ に向上することが認められた。

【0026】半導体素子の製造においては実用的にはエッチング速度の均一性は少なくとも $\pm 8\%$ 以下であることが必要と考えられ、この場合、本発明における位相差調整による均一性可変手段についてはウェーハ載置電極2を対向電極3に対しその供給高周波電力を 120° 以上 260° 以下の範囲で遅れ位相とすることが適していることがわかった。

【0027】次に、従来技術による比較として図4に示す装置を用いてエッチングを行った。実施例と同等の円筒形状の永久磁石6をウェーハ載置電極2の下方40mmの位置に配置し、アルミニウム製対向電極3を電極間隔9が50mmになるように配置した真空チャンバ1に、6インチ径のあらかじめ膜上に酸化ケイ素膜層のマスクを形成したフォトリソ膜付きシリコンウェーハ

7をウェーハ載置電極2上に載置した。実施例と同様に真空チャンバ1を排気後、 O_2 ガスによる1Paのエッチングガス雰囲気とし、交流電源4、5によりウェーハ載置電極2へ300W、対向電極3へ300Wの高周波電力を印加し、マグネトロンプラズマエッチングを行った。

【0028】その結果、試料膜のエッチング速度は平均190nm/分が得られ、そのウェーハ面内均一性は図5に示すよう $\pm 3.5\%$ であった。エッチング速度の選択比は対酸化膜：30であった。なお本比較例によると、対向電極3でのスパッタリング作用によるウェーハ表面の金属汚染に起因するエッチング残渣が発生し、また被エッチング膜の側面形状はマスク寸法より細く負のテーパ形状となった。それに対して本発明による実施例ではエッチング残渣差の発生はみられず、また側面形状は垂直となり良好なエッチング特性を得ることができた。

【0029】上述のように本実施例によれば、相對峙してN極とS極を有する永久磁石6をウェーハ載置電極2のウェーハ載置面から上方に配置し、かつウェーハ載置面から100mm以上500mm以下の任意の位置に設定することで従来磁石近傍の電極上に形成されていた不均一なプラズマ分布の影響をウェーハ7が直接被ることがなく、エッチング速度の均一性を容易に向上することができる。

【0030】又、ウェーハ載置電極2と対向電極3間の間隔9を10mm以上150mm以下の任意の値に設定することと磁石6の位置設定を完全に独立に行うことができるので、酸素原子を含有するガスによるラジカルエッチングとプラズマイオンによる異方性エッチングの2種類のエッチングのバランスをとって高速かつ高精度のエッチング特性を得ることができる。

【0031】ウェーハ載置電極2と対向電極3にそれぞれ同一周波数の交流電力を位相を変えて供給できるので、ウェーハ面内のエッチング速度均一性が変化し位相差を調整することで均一性を著しく向上できる。又磁石近傍に位置する対向電極3よりもウェーハ載置電極2に大きい電力を供給することによりエッチング均一性を向上できる。

【0032】さらに本発明では対向電極3の表面の全部もしくは一部をカーボン、グラファイトおよび含炭素原子ポリマーのいずれか一種で構成することによって対向電極材料によるスパッタリング作用による汚染をさけることができ残渣がなく異方性加工にすぐれたエッチング特性を得ることが可能となる。

【0033】

【発明の効果】上述の説明より明らかなように本発明によれば、対向電極3の上方に永久磁石6を配置し、かつウェーハ載置面から100mm以上500mm以下の任意の位置に設定することと、ウェーハ載置電極2と対向電極3にそれぞれ印加する同一周波数の交流電力の位相差を調整することで、ウェーハ面内のエッチング速度均

一性を著しく向上することができる。

【0034】又、ウェハ載置電極2と対向電極3間の間隔9を10mm以上150mm以下の任意の値に設定することと、磁石6の位置設定を完全に行うことができるので、ラジカルエッチングと異方性エッチングの2種類のエッチングのバランスをとって高速度かつ高精度のエッチング特性を得ることができる。

【0035】以上の改善により本発明では従来技術に比べ、各エッチング特性が高水準であり、しかもバランスの良い、総合的に優れたエッチング処理を行うマグネ

10

トロンプラズマエッチング方法および装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法及び装置の1実施例の構成説明図である。

【図2】本実施例におけるエッチング速度のウェハ面内分布を示す説明図である。

【図3】本実施例における両電極に印加する電力の位相差とエッチング速度の均一性を示す図である。


【図4】従来方法及び装置の1例の構成説明図である。

【図5】従来におけるエッチング速度のウェハ面内分布を示す説明図である。


【符号の説明】

- 1 真空チャンバ
- 2 ウェハ載置電極
- 3 対向電極
- 4 交流電源
- 5 交流電源
- 6 永久磁石
- 7 ウェハ
- 8 磁石位置
- 9 電極間隔
- 10 位相調整手段(フェーズシフタ)
- 11 磁石位置設定手段
- 12 磁石回転機構
- 13 間隔設定手段
- 14 カーボン板


【図1】




【図2】




【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 阿部 雅敏
東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電
気株式会社内

(72)発明者 奥平 定之
東京都青梅市千ヶ瀬町2-164-15

(72)発明者 木村 泰樹
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内